

TECHNISCHE FICHE

versie 10/2015

1. Materiaalbeschrijving

ALULON MF is een zilvergrijze coating op basis van polymeren, bitumen en aluminiumschilfers.

2. Ondergronden

Alle EPDM-membranen type RESITRIX, RESISTIT en RETRIDEX.

3. Verpakking

Metalen bus van 12,5 kg.

4. Toepassingsgebieden

Mogelijke afwerkingslaag op Resitrix of Resistit of Retridex voor :

- brandklasse A1 volgens NBN S21-203
- houdt mos- en algengroei tegen op het dak, zodat het regenwater helder blijft
- een zilvergrijze kleur te geven aan het dakoppervlak: 2 lagen zijn noodzakelijk voor een egale kleur
- weerkaatsing van de zon : mildert de temperatuur van de zon bij daken met onvoldoende isolatie

5. Opslagvoorschriften

- bewaring bij temperaturen van + 5 °C à 20 °C
- houdbaarheid minstens 12 maanden in de originele en gesloten verpakking

6. Verbruik

- één laag ± 150 g/m² - volstaat voor A1 brandklasse
- twee lagen ± 250 g/m² - nodig om een egale kleur te bekomen

7. Verwerkingsvoorschriften

- ondergrond droog, vet- en stofvrij
- dakoppervlak vooraf reinigen met een hogedrukspuit indien een lange periode verloopt tussen het leggen van het membraan en het aanbrengen van de coating
- weersomstandigheden voldoende stabiel, d.w.z. niet regenen tijdens en tot 4 u. na het aanbrengen van de coating
- verwerking goed oproeren voor gebruik
aanbrengen met een lamsvelrol of blokborstel
niet verwerken onder +5 °C
relatieve luchtvochtigheid ≤80 %
binnen de 12 maanden na fabricatie
niet roken, gassen niet inademen
- droogtijd stofvrij na 4 u.
droog na 24 u.

8. Technische service

Voor meer informatie, neem contact op met het RESITRIX-team : info@resitrix.be